



## PESUAINHEET ERI PINNOITTEILLE

Emme voi suositella tiettyä pesuainemerkkiä, koska meillä ei ole mahdollisuutta testata niitä. Voimme sitävastoin antaa alueen, minkä sisäpuolella pesuaineiden Ph - arvon täytyy olla.

Puhdistusaineet luokitellaan tavallisesti seuraavasti :

	Ph
Neutraalit	6 - 8
Kevyesti alkaaliset	8 - 11
Voimakkaasti alkaaliset	> 11

Karkea suositus on seuraavanlainen :

Ympäristö	Pinnoite
Neutraalit	Prelaq polyesteri, Prelaq PVF2
Kevyesti alkaaliset	Plastisoli
Voimakkaasti alkaaliset	Dobel Foodsafe laminaatti

Lisäksi on huomioitava, että :

- pinnoite huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen
- leikkuureunat suojataan pesuaineelta ja kosteudelta
- naarmut on korjausmaalattava
- pinnoite ei saa olla jatkuvasti alltiina kosteudelle

SSAB Tunnpåt AB  
78184 Borlänge  
Sverige  
Puhelin +46-243-70000  
Telefax +46-243-72000

Oy SSAB Svenskt Stål Ab  
Fredrikinkatu 63 A 11  
00100 Helsinki  
Puhelin 09-6866030  
Telefax 09-6932120

# Pintakerroksen kunnostaminen

## PUHDISTUS

Levyn puhtaanapitoon riittää usein sadevesi. Pinttynyt lika voidaan pestä joko pehmeällä harjalla ja vedellä tai painevesilaitteen suihkulla. Kiinnitä erityistä huomiota niinsanotussa sateenkatveessa oleviin pintoihin.

Alueilla, missä ilmasto on saasteinen, voi pesuaine olla tarpeen. Tällöin voi käyttää esimerkiksi tavallista astiainpesuainetta tai teollisuuspesuainetta. Annostele valmistajan suosituksen mukaan.

Huuhtelee pesun jälkeen esimerkiksi painevedellä.

Muutama pesuohje:

1. Suositeltuja vahvemmat liuottimet voivat vaurioittaa väriä.
2. Huuhtelee huolellisesti, niin että kaikki pesuaineen tähteet poistuvat.
3. Vältä orgaanisia liuotteita tai hiovia pesuaineita.
4. Pese aina ylhäältä alas.
5. Liiallinen pesu voi tuottaa vahinkoa.

## KORROOSIO

Näin korjataan korroosiovaurio:

1. Poista tarkoin irtonainen, orgaaninen materiaali hiomalla tai hiekkapuhaltamalla.
2. Poista ruoste joko hiekkapuhaltimalla tai hiomalla vaurioituneet osat puhtaiksi. Puhdista emäksisellä rasvanpoistoaineella, esimerkiksi 5%:lla natronliperillä, johon on lisätty astiainpesuainetta. Huuhtelee pinta huolellisesti vedellä ja anna sen kuivua.
3. Maalaa sinkkipitoisella pohjavärillä.
4. Peitemaalaa seuraavien ohjeiden mukaan.

## UUELLEENMAALAUUS

Uudelleenmaalauksen tarpeen syinä saattavat olla värinmuutokset, korroosio tai halu vaihtaa väriä.

Vältä uuden plastisoloin maalaamista ensimmäisten 1-2 vuoden aikana. Mikäli tilanne vaatii aikaisempaa maalausta, ota ensin yhteyttä johonkin tämän sivun ruudussa mainittuun värinointimittajaan.

Annamme tässä kaikille Prelaq-levyille yhteiset maalausohjeet. Tarkempia tietoja saa Oy SSAB:lta, väriointimittajilta tai värialan suurmyymälöistä.

## PARANNUSMAALAUUS

Parannusmaalauksessa tehdään pikkuvaurioille, esimerkiksi naarmuille tai raavinjäljille, joita saattaa tulla niin profiili- kuin tasolevyillekin. On aina olemassa vaara, että parannusmaalauksella värinsä puolesta eroaa jonkin verran alkuperäisestä.

## MAALAUSTYÖ

Maalattavien levyjen tulee olla kuivat, eikä niillä saa olla likaa eikä rasvaa. Uuden levyn pinnalla saattaa olla vahakerros. Se on myös poistettava.

Väri on sekoitettava huolellisesti jotta vältyttäisiin värieroilta.

Älä maalaa suoranaudessa auringonpaisteessa, älä myöskään silloin, kun lämpötila on alle viisi astetta. Ilman suhteellinen kosteus ei saa olla yli 80 prosenttia.

Tarkista aina, että vanha väri on alustassaan hyvin kiinni! Tämä tehdään värinointimittajan ohjeiden mukaan. Poista irtaantunut väri ja muut hiukkaset raapalla ja teräsharjalla. Ruosteiset pinnat harjataan tarkoin teräsharjalla tai hiekkapuhaltimella. Puhdista emäksisellä rasvanpuhdistusaineella, esimerkiksi viisiprozenttisella natronliperillä, johon on lisätty hiukan astiainpesuainetta. Tähän soveltuu hyvin korkeapainepesu. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja anna levyn kuivua.

Valitse värijärjestelmä alustaa ja vauriota silmälläpitäen:

- Jos sinkkikerros on poissa, on levy pohjamaalattava sinkkipitoisella primerillä.
- Kun väri on poissa, mutta sinkkikerros vaurioitumaton, pohjamaalataan levy pesuprimerillä.
- Jos vanha väri on vahingoittumaton sen päälle voi maalata tavallisen puhdistuksen jälkeen.

Käytä maalaustyöhön pensseliä, rullaa tai ruiskua. Valitse kapea, pehmeä pensseli pienten pintojen parannukseen.

### Eräitä parannus- ja uudelleenmaalausvärisysteemien toimittajia:

Becker Oy, Helsinki

Tikkurila Oy, Vantaa

Värialan suurmyymälöissä saattaa joskus olla sopivia uudelleenmaalaus- ja parannusvärejä varastossa. On tärkeää varmistautua siitä, että nämä värit sopivat Prelaq:in kanssa käytettäväksi ennen työn aloittamista.